

ロックウェル硬さ試験機



料金表コード	A11
機器名	ロックウェル硬さ試験機
メーカー名	(株)明石製作所
型式	ATK-F3000
取得年月	1988/10
仕様	初試験力 : 29.42, 98.07N 全試験力 : 147.1, 294.2, 441.3, 588.4, 980.7, 1471N HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRH・HRK・HRL・HRM・HRP・HRR・HRS・HRV・ HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T


用途・使用例

金属・プラスチック材料等の
硬さ測定


注意点

試料は滑らかで酸化皮膜等および異物の付着が無いことが必要です。

測定値: HRC33



ロックウェルCスケール
試験のくぼみ



各種硬さ試験後のくぼみ

原理

圧子を条件に従い押し込み、試験力を除いた後のくぼみの深さから硬さを算出

滋賀県彦根市岡町52

TEL 0749-22-2325

FAX 0749-26-1779